



# 超低ニッケルコバルト粉末

## Typical Chemical Composition

元素	Co (%)	O (ppm)	C (ppm)	S (ppm)	Ni (ppm)	Fe (ppm)
一般的なコバルト粉末	99.86	4300	180	50	80	80
超低ニッケルコバルト粉末	99.99	2800	75	10	5	20

株式会社 光正 **北九州工場**

〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-109 響灘臨海工業団地内