

硬质合金回收再生

WC 再生粉 电离品 (Typical)

(单位：%)

| 元素 | 1-3um品 | 3-5um品 | 5-7um品 |
|----------|---------|---------|---------|
| C | 6.18 | 6.19 | 6.18 |
| O | 0.385 | 0.123 | 0.077 |
| Co | 0.122 | 0.0338 | 0.0278 |
| Ni | 0.0341 | 0.0088 | 0.0079 |
| Cr | 0.156 | 0.0846 | 0.0579 |
| Fe | 0.0320 | 0.0095 | 0.0081 |
| Cu | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Al | 0.0008 | 0.0002 | 0.0002 |
| Ti | 0.0407 | 0.0060 | 0.0038 |
| Cd | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| Mn | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 |
| Mg | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 |
| Mo | 0.0040 | 0.0016 | 0.0011 |
| Ca | 0.0063 | 0.0006 | 0.0006 |
| Na | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| K | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010 |
| 粒径*1(μm) | 1.6 | 4.1 | 5.9 |

*1 F.S.S.S.

WC-Co 再生粉 锌蒸馏品 (Typical)

(单位：%)

| 元素 | Straight grade A | Straight grade B | Alloy grade |
|----------|------------------|------------------|-------------|
| C | 5.54 | 5.57 | 5.83 |
| Co | 10.05 | 9.53 | 7.94 |
| Ni | 0.0328 | 0.0170 | 0.0424 |
| Cr | 0.0247 | 0.454 | 0.300 |
| Fe | 0.122 | 0.135 | 0.127 |
| Zn | 0.0025 | 0.0027 | 0.0025 |
| Ti | 0.0065 | 0.0367 | 1.16 |
| Ta | 0.0085 | 0.172 | 1.17 |
| V | 0.0072 | 0.101 | 0.0090 |
| Nb | 0.0041 | 0.0454 | 0.838 |
| 粒径*1(μm) | 2-6 | 0.5-3 | 1-3 |

*1 酸处理后, F.S.S.S.

株式会社 光正 **北九州工厂**

福冈县北九州市若松区响町1-109 响滩临海工业团地内 (808-0021)