電解金属クロム 製品規格

電解金属クロムフレーク

元素 (ppm)								
Cr*1	C	S	O	P	Fe	Al	Pb	Cu
≧99.95%	≦50	≦300	≦6000	≦20	≦100	≦20	≦30	≦40

*1 ガス成分（C, S, O）を除いた純度

脱ガス電解金属クロムフレーク

グレード	元素 (ppm)										
	Cr*1	C	S	O	N	Si	P	Fe	Al	Pb	Cu
S	≧99.99%	≦20	≦5	≦20	≦10	≦20	≦10	≦25	≦10	≦10	≦10
A	≧99.99%	≦25	≦20	≦30	≦20	≦20	≦10	≦30	≦10	≦10	≦10
B	≧99.95%	≦30	≦50	≦100	≦20	≦50	≦10	≦50	≦20	≦10	≦10

*1 ガス成分（C, S, O, N）を除いた純度

脱ガス電解金属クロム粉

粒度 *1	Mesh*2	元素 (ppm)						
		Cr*3	C	S	O	N	Si	Fe
10 μm	-	≧99.50%	≦500	≦50	≦4500	≦1000	≦30	≦2500
-38 μm	-400 mesh	≧99.90%	≦100	≦50	≦1000	≦200	≦30	≦300
-45 μm	-325 mesh	≧99.95%	≦100	≦50	≦750	≦150	≦30	≦300
-75 μm	-200 mesh	≧99.95%	≦100	≦50	≦400	≦50	≦30	≦200
-150 μm	-100 mesh	≧99.95%	≦50	≦30	≦180	≦50	≦30	≦100
-250 μm	-60 mesh	≧99.95%	≦30	≦30	≦100	≦20	≦20	≦50

*1 JIS Z 8801-1:2006 及び ISO3310-1:2000 における公称目開きの篩による粒度
10μm のみレーザー粒度分布計(島津SALD-2200)による粒度

*2 ASTM E11 で対応するメッシュサイズ

*3 ガス成分（C, S, O, N）を除いた純度

株式会社 光正 **北九州工場**
〒808-0021 福岡県北九州市若松区響町1-109　響灘臨海工業団地内

Copyright(C) KOHSEI Co.,LTD. Kitakyushu Plant.